



## 1870-0■■■AC

### Mat à plafond, Mix & Match

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur-extérieur, fini mat

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	Maximum 2.5 % (60° & 85°)
Fini	Mat
Viscosité	90-100 U.K. <sup>1</sup>
Recouvrement	10 m <sup>2</sup> /litre ; (107 pi <sup>2</sup> /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres
Délai de séchage	Toucher : 30-60 minutes <sup>2</sup> Recouvrir : 3 à 5 heures
Concentration de solide	Par volume : 50-60 % Par poids : 50-60 %
Niveau de COV	Sans COV < 5 g/l

#### Choix de blancs

- 1870 - 010AC JUSTE BLANC
- 1870 - 032AC BLANC PÉTILLANT

#### Description

Peinture au fini mat de qualité supérieure. Ne contient ni plomb ni mercure. Cette peinture est sans COV (composés organiques volatils). Ultra résistante et facile à appliquer. Aussi, cette peinture a une opacité élevée, est super adhérente, ne jaunit pas et n'éclabousse pas. Cette peinture est idéale pour les plafonds comportant des irrégularités de surface. Elle est peu recommandée pour des surfaces qui nécessitent des lavages fréquents dus à son faible lustre.

#### Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

#### Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (13 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

#### Couleur

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement.

#### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.**

#### Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), les mesures préventives (section 7) et les procédures d'urgence de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

# MIX & MATCH™

Laurentide™

SANS  
COV

INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR



1870-0■■■AC

## Mat à plafond, Mix & Match

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur-extérieur, fini mat

### Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

### Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt scellant 1840-005AC.

- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond de l'apprêt scellant 1840-005AC.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond de l'apprêt scellant 1840-005AC, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond de l'apprêt scellant 1840-005AC.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

**Note** : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- 1 Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- 2 Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour plus d'informations et d'idées, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle ou à visiter nos magasins / distributeurs. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au [mixnmatchpaint.com](http://mixnmatchpaint.com) ou nous écrire à [info@peinturelaurentide.com](mailto:info@peinturelaurentide.com).

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), les mesures préventives (section 7) et les procédures d'urgence de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.